

Návod k použití - Akfix 705

Popis produktu

Akfix 705 je dvousložkový kyanoakrylátový lepicí systém skládající se z vysokoviskózního lepidla a aktivátoru.

Je vhodný pro rychlé a pevné spojení široké škály materiálů: dřevo, MDF, pryž, plasty (kromě speciálních), kůže, kov, kámen, beton a další.

Klíčové vlastnosti

- Vysoká pevnost spoje
- Nekape na svislých plochách, vhodné i pro vertikální lepení
- Lepí porézní nebo nerovné povrchy lépe díky aktivátoru, který zabraňuje absorpci lepidla

Postup aplikace

1. Příprava povrchu: povrchy musí být čisté, suché a odmaštěné.
2. Aplikace lepidla: naneste tenkou vrstvu lepidla na jednu ze spojovaných ploch.
3. Aplikace aktivátoru: ze vzdálenosti cca 25–30 cm nastříkejte aktivátor na druhou plochu.
4. Spojení dílů: přiložte díly k sobě a pevně je přitlačte cca 10 sekund.
5. Zbytkové množství: přebytečné lepidlo ihned setřete nebo odstraňte benzínem nebo acetonem.

Čas tuhnutí a zpracovatelnost

- Lepidlo tuhne během několika sekund, úplné vytvrzení může trvat 6–12 hodin.
- Spoj dosáhne plné pevnosti velmi rychle, doporučená doba přidržení je cca 10 sekund.

Bezpečnostní opatření

- Pracujte v dobře větraném prostoru, používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Suchý vzduch může zpomalit vytvrzení.

Shrnutí tipů

Krok:	Doporučený postup
Povrch:	Čistý, suchý, odmaštěný
Lepidlo:	Tenká vrstva na jednu část
Aktivátor:	Nastříkat ze vzdálenosti 25–30 cm
Přítlačení:	Minimálně 10 sekund silného tlaku

Návod k použití - Akfix 705

Vytvrzení: Rychlé spojení, 6–12 h úplné zesílení

Bezpečnost: Ventilace, ochranné prostředky